

H 75010

Polymerbitumen-Heißklebemasse PYM B

Terméktulajdonságok	Vizsgálati eljárás	Egység	Érték
Sűrűség	EN ISO 3838	g/cm ³	0,9 -1,1
Gyűrű & golyó lágyulási pont próba	EN 1427	°C	140 - 155
Hamutartalom	DIN 52005	%	< 5
Hideghajlíthatóság - 5 °C-on	RVS 15.03.12 Pkt. 8.3.1	°C	megfelel
Nyírószilárdság t _{max}	RVS 15.03.12 Pkt. 8.3.2	MPa	≥ 0,08
Nyírási deformáció y _{0,08}	e-UT Útügyi Műszaki Előírás	%	40 ± 10
		mm	0,2 ± 0,1

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Raktározási követelmények: A termékeket védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.