



H 56030 BARUTOP TS D RENO

Produs	TOP – membrană cu bitum modificat SBS și armătură specială combinată din voal poliester Benzile aranjate cu sudare rapidă de pe partea inferioară și Tehnologia Thermoplus asigură o egalizare controlată a presiunii vaporilor
Partea superioară	Protecție ușoară a suprafeței (ardezie) cu 10 cm margine pentru termosudare cu flacăra (folie)
Partea inferioară	Bitum cu sudare rapidă (folie) cu egalizarea presiunii vaporilor integrată
Aplicare	• Strat de renovare pentru structuri vechi funcționale realizat cu membranane bituminoase și bitum cu polimeri
Conform normei	EN 13707
Modalitate aplicare	procedeu de termosudare cu flacăra cusăturile longitudinale se suprapun cel puțin 10 cm, cusăturile transversale (la capăt) se suprapun cel puțin 12 cm
Ambalare	18 rolă 7,5 m x 1 m = 135 m ² / palet

Caracteristici	Metoda de testare	Unitate	Valoare
Lungime	EN 1848-1	m	7,5
Lățime	EN 1848-1	m	1,00
Liniaritate	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Masa pe unitatea de suprafață	EN 1849-1	kg/m ²	NPD
Grosime	EN 1849-1	mm	5,2 (±0,2)
Etanșeitate	EN 1928	kPa	400
Reacția la foc din exterior	EN 13501-5	Clasa	B _{roof} t1 ^[1]
Rezistența la foc	EN 13501-1	Clasa	E
Rezistența la forfecare a îmbinării	EN 12317-1	N/50mm	700 (±200)
Forța maximă la tracțiune longitudinal/transversal	EN 12311-1	N/50mm	1200/1200 (±200/±200)
Alungirea maximă la rupere longitudinal/transversal	EN 12311-1	%	55/55 (±10/±10)
Rezistența la impact	EN 12691	mm	NPD
Rezistența la încărcări statice	EN 12730	kg	NPD
Rezistența la sfâșiere longitudinal/transversal	EN 12310-1	N	320/320 (±100/±100)
Stabilitate dimensională	EN 1107-1	%	≤ 0,1
Flexibilitatea la rece	EN 1109	°C	-36
Stabilitatea la cald	EN 1110	°C	120
Comportament la flexibilitatea la rece după îmbătrânire artificială	EN 1109	°C	-25
Proprietăți de transmisie a vaporilor de apă	EN 1931	μ	NPD

[1] conform testului sistemului

NPD = fără valori declarate

Valorile menționate sunt valori bazate pe controlul static al calității și se referă la data producției. La aplicare și prelucrare trebuie avute în vedere normele, prevederile legale, directivele și stadiul actual al tehnicii. Aceste mențiuni nu au statut obligatoriu. Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să se asigure că dispune de o versiune valabilă a fișei tehnice.

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.

Condiții de depozitare: Produsele trebuie depozitate în ambalajul original, protejate la expunerea directă a soarelui, a ultravioletelor și influențe externe extreme precum căldură, frig, umezeală sau asemănătoare. În perioada anotimpurilor reci înainte de prelucrare materialul trebuie depozitat cel puțin 12 ore într-un mediu fără temperaturi negative (+5°C).

Dezvoltarea, producția și vânzarea produselor noastre sunt realizate conform ISO 9001.